



Material Suplementar para “Análise do método de empacotamento de grãos no desempenho de concretos de pós reativos (CPR)”

Quadro S1 - Proporcionamentos utilizados e suas respectivas curvas de empacotamento de grãos.

Gráfico gerado pelo EMMA (porcentagem passante x tamanho da partícula em microns)	Composições do proporcionamento
	Nomenclatura do proporcionamento: REF Frações utilizadas para curva: Agregado miúdo: 1,1 CP V ARI: 1,0 Sílica Ativa: 0,25 Pó de Quartzo: 0,35
	Nomenclatura do proporcionamento: q = 0,20 Frações utilizadas para curva: Agregado miúdo: 0,65 Cinza Volante: 0,30 Fíler Basáltico: 0,25 CP V ARI: 1,0 Pó de Marmoraria: 0,20 Sílica Ativa: 0,08 Pó de Quartzo: 0,50

